

ONRプライマーH

ONR工法 はく落防止仕様V2の最下層に施工する2液型のエポキシ樹脂プライマーです。



荷姿 左:主剤 10kg/缶, 右:硬化剤 5kg/缶

特長

1. 無溶剤タイプの浸透性接着剤です。
2. ひび割れ含浸性に優れ、下地とONRコートHとの接着力を強固にします。

●ONRプライマーH(夏型)の性能

項目	規格値		備考
	主剤	硬化剤	
外観	淡白色液状	淡黄色液状	—
比重(混合物)	23℃	1.0～1.1	JIS K 6833
粘度(混合物)	23℃	1000～5000 mPa·s	JIS K 6833
可使時間	15℃	120 分	温度上昇法
	23℃	60 分	
	40℃	20 分	

●ONRプライマーH(冬型)の性能

項目	規格値		備考
	主剤	硬化剤	
外観	淡白色～ 淡黄色液状	黄色～ 褐色透明液状	—
比重(混合物)	23℃	1.0～1.2	JIS K 6833
粘度(混合物)	23℃	500～5000 mPa·s	JIS K 6833
可使時間	5℃	100 分	温度上昇法
	15℃	45 分	
	23℃	25 分	